



ИФТТ РАН
ISSP RAS



Совещание по физике низких температур



ТЕЗИСЫ

Международной Конференции
ФНТ-2024
«XXXIX Совещание по физике низких
температур»

г. Черноголовка, 3 – 7 июня 2024 года

ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ АНОМАЛИЯ В СОЕДИНЕНИЯХ СЕМЕЙСТВА НАБОКОИТОВ $ACu_7(TeO_4)(SO_4)_5Cl$ ($A=Na, K, Cs, Rb$)

Ребров Я.В.^{1,2}, Глазков В.Н.^{1,2}, Муртазоев А.Ф.³, Долгих В.А.³, Бердоносов П.С.^{3,4}

¹ИФП им. П. Л. Капицы РАН, Москва, Россия

²НИУ «Высшая школа экономики», Москва, Россия, yavtrevrov@edu.hse.ru

³МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

⁴НИТУ МИСиС, Москва, Россия

В соединениях семейства набокоитов $ACu_7(TeO_4)(SO_4)_5Cl$ ($A=Na, K, Cs, Rb$) ионы меди в позициях Cu1 и Cu3 формируют изогнутые квазидвумерные слои (Рис. 1) с геометрией квадратной кагомé решетки [1, 2], которые связаны друг с другом через ионы меди в межслоевых позициях Cu2. Температура Кюри-Вейса для исследуемых соединений составляет 100–200 К, а магнитное упорядочение наблюдается лишь в калиевом и натриевом набокоитах при температурах ниже 4.5 К [3].

Нами были исследованы высокочастотные (9–14 ГГц) диэлектрические свойства поликристаллических образцов соединений семейства набокоитов путём измерения добротности и смещения собственной частоты СВЧ-резонатора с образцом, расположенным в пучности высокочастотного электрического поля, в интервале температур 1.7–300 К. Были обнаружены сильные аномалии действительной и мнимой частей высокочастотной диэлектрической проницаемости натриевого (~95 К) и калиевого (~25 К) набокоитов (Рис. 2). Также были обнаружены слабые диэлектрические аномалии во всех соединениях семейства при $T \sim 5$ К [4]. Сильная диэлектрическая аномалия наблюдается только в образцах, демонстрирующих магнитное упорядочение. Это может быть связано с перестройкой кристаллической структуры образца при диэлектрическом переходе, приводящей к снятию фruстрации межслоевых обменных связей.

Работа поддержана грантами РНФ 22-12-00259 (СВЧ эксперименты) и 23-23-00205 (образцы), грантом научного фонда НИУ ВШЭ 24-00-0111(обработка данных).




Рис. 1. Фрагмент кристаллической структуры. Показаны позиции ионов меди (Cu1, Cu2, Cu3) и позиции щелочных ионов.




Рис. 2. Температурная зависимость мнимой части высокочастотной диэлектрической проницаемости набокоитов.

Литература

1. R. Siddharthan et al. // Phys. Rev. B **65** (2001), 014417.
2. J. Richter et al. // Phys. Rev. B **105** (2022), 144427.
3. A.F. Murtazoev et al. // ChemPhysChem **24** (2023), e202300111.
4. Ya.V. Rebrov et al. // JMMM **592** (2024), 171786.